

Uppgifter över impregnerade kvantiteter virke år 1960.

I föreliggande meddelande redovisas de kvantiteter sliprar, stolpar och sågat virke, som impregnerats med kreosotolja resp. olika saltmedel under år 1960. Materialet har sammanställts i tab. 1-6.

Betr. sliprar (tab. 1) uppgår den impregnerade kvantiteten till c:a 105.000 m³. Detta innebär åter en minskning och är mindre än hälften av den kvantitet som impregnerades år 1958 (215.000 m³). Av sliprarna impregnerades 93.5 % med kreosotolja, medan resten fördelade sig på Bolidensalt och Swedcelcure.

Av stolpar (tab. 2) impregnerades totalt c:a 109.000 m³, vilket också innebar en minskning, jämfört med föregående år. Exporten av stolpar utgjorde drygt 8.000 m³ eller 7.7 % av kvantiteten. Exakta uppgifter om antalet stolpar har ej erhållits, men det har beräknats, att totalt omkring 306.000 stolpar impregnerats, varav c:a 280.000 för förbrukning inom landet. En del av dessa stolpar torde dock ingå i lagerhållningen. Av stolparna impregnerades 63 % med kreosotolja, 36.3 % med Bolidensalt och återstoden med KP-salt och Swedcelcure.

Av sågat virke etc. (tab. 3) impregnerades under året c:a 61.000 m³, vilket innebär en ökning med c:a 15 % jämfört med föregående år. En obetydlig mängd (1 %) gick på export. Av detta virke impregnerades 59 % med Bolidensalt, 15.1 % med KP-salt, 9.4 % med Swedcelcure och resten, 16.4 %, med kreosot.

Vid statliga verk impregnerades 91.500 m³ eller 33.3 % av totalvolymen. Det dominerande sortimentet var sliprar, som utgjorde 67.4 %, medan stolpar och sågat virke ingick med 10.2 resp. 6.4 % av totalvolymen (tab. 4).

Vid de privata företagen impregnerades 183.600 m³ eller två tredjedelar av kvantiteten, fördelade sig på sliprar med 17.1 %, stolpar med 53.3 % och sågat virke med 29.6 % (tab. 5).

I tab. 6 har totalkvantiteten impregnerat virke sammanställts. Under året impregnerades totalt 275.168 m³, varav 96.7 % för förbrukning inom landet och 3.3 % för export. Sliprar, stolpar och sågat virke utgjorde resp. 38.2, 39.6 och 22.2 % av totalkvantiteten. I fråga om impregneringsmedel var 64.4 % impregnerade med kreosotolja, 29.6 % med Bolidensalt, 3.5 % med KP-salt och 2.5 % med Swedcelcure.

På fig. 1 har impregneringsindustrins utveckling inom landet under 1900-talet åskådliggjorts. På stapeldiagrammen kan avläsas dels de olika virkes-sortimenten, dels de olika impregneringsmedlen. Den samlade impregneringsvolymen har åter avtagit. Detta beror på en minskning i volymen av impreg-

nerade sliprar och stolpar. Betr. sågat virke däremot kan en ökning i impregneringsvolymen konstateras.

Stockholm den 14 februari 1962

Erik Rennerfelt

Tabell 1. Impregnerade kvantiteter sliprar, m³ och antal.

	Kreosotolja		Bolidensalt		KP - salt		Swedcelcure		Summa	
	m ³	antal	m ³	antal	m ³	antal	m ³	antal	m ³	antal
Egen förbrukning	98462	1074430	5853	45316	-	-	825	11053	105140	1130799
Export	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98462	1074430	5853	45316	-	-	825	11053	105140	1130799

Tabell 2. Impregnerade kvantiteter stolpar, m³ och antal.

	Kreosotolja		Bolidensalt		KP - salt		Swedcelcure		Summa	
	m ³	antal	m ³	antal	m ³	antal	m ³	antal	m ³	antal
Egen förbrukning	62566	175397	37253	101395	300	900	406	3686	100525	281378
Export	6156	18701	2250	6095	-	-	-	-	8406	24796
	68722	194098	39503	107490	300	900	406	3686	108931	306174

Tabell 3. Impregnerade kvantiteter sågat virke, m³.

	Kreosotolja	Bolidensalt	KP - salt	Swedcelcure	Summa
Egen förbrukning	10036	35423	9200	5762	60421
Export	-	676	-	-	676
	10036	36099	9200	5762	61097

Tabell 4. Impregnerade kvantiteter virke vid statliga verk, m³.

Sortiment	Kreosotolja	Bolidensalt	KP - salt	Swedcelcure	Summa
Sliprar	73577	-	-	-	73577
Stolpar	10600	546	-	-	11146
Sågat virke	2040	4762	-	-	6802
Totalt	86217	5308	-	-	91525

Tabell 5. Impregnerade kvantiteter virke vid enskilda företag, m³.

Sortiment	Kreosotolja	Bolidensalt	KP - salt	Swedcelcure	Summa
Sliprar	13976	5171	-	825	19972
-"- legoimp.	10909	682	-	-	11591
Stolpar	58122	35577	300	406	94405
-"- legoimp.	-	3380	-	-	3380
Sågat virke	7996	20737	9200	5762	43695
-"- legoimp.	-	10600	-	-	10600
Totalt	91003	76147	9500	6993	183643

Tabell 6. Impregnerade kvantiteter virke, m³ totalt 1960.

Sortiment		Kreosotolja	Bolidensalt	KP - salt	Swedcelcure	Summa
Förbrukning inom landet	Sliprar	98462	5853	-	825	105140
	Stolpar	62566	37253	300	406	100525
	Sågat virke	10036	35423	9200	5762	60421
		171064	78529	9500	6993	266086
Export	Sliprar	-	-	-	-	-
	Stolpar	6156	2250	-	-	8406
	Sågat virke	-	676	-	-	676
		6156	2926	-	-	9082
Totalt		177220	81455	9500	6993	275168




Fig. 1. Utvecklingen av impregneringsindustrin 1900 - 1960