

NORDISKA TRÄSKYDDSRÅDET — NTR
NORDIC WOOD PRESERVATION COUNCIL — NWPC

Danmark: Trærådet, Teknologisk Institut, DK-2630 Tåstrup
Finland: Lahontorjuntayhdistys r.y., Fredrikinkatu 61, 00100 Helsinki 10
Norge: SSFF's Utvalg for Trebeskyttelse, Norsk Treteknisk Institutt, Blindern, Oslo 3.
Sverige: Svenska Träskyddsinstitutet, Drottning Kristinas väg 47 C,
S-114 28 Stockholm



NTR REKOMMENDATION nr. 4

1974

OPPTAK AV KREOSOT VED TRYKKIMPREGNERING AV FURU

Som et ledd i NTR's arbeid med en samordning av kvalitetskravene til trykkimpregnert trevirke har NTR vedtatt å utgi en rekommendation vedrørende opptak av kreosot ved trykkimpregnering av furu samtidig som NTR utsteder et sertifikat for kreosotolje.

Grunnlaget for rekommendationen og sertifikatet er en rundspørring hos samtlige kreosotimpregneringsverk i Norden. Svarene som kom inn var tildels ulike, noe som utvilsomt skyldes at kreosotimpregnert virke produseres og omsettes ut fra svært varierende formål.

Offentlige kreosotimpregneringsverk produserer bare til eget bruk, store kvanta kreosotimpregnert virke produseres for eksport ifølge spesielle spesifikasjoner og bare mindre kvanta produseres for vanlig salg.

På grunnlag av nordiske og internasjonale feltforsøk rekommenderer NTR den nedenstående verdi for opptak av kreosot ved produksjon av kreosotimpregnert virke for vanlig salg. Ved produksjon til eget bruk eller til spesielle eksportordre står impregneringsverkene fritt til å nytte de opptak og de kvaliteter av kreosot som avtales mellom selger og kjøper. NTR's merke får imidlertid bare anvendes når opptak og kvalitet av kreosot samsvarer med NTR's rekommendation og sertifikat.

Rekommendert minimumsopptak av kreosot.

Spesifikasjon av kreosot	Opptak i kg/m ³ splintved
»Skandinaviske Leveringsbetingelser ...», 1936	135
*) British Standard 144: 1936	135

*) Ved bruk av kreosot ifølge B.S. 144 må det på forhånd foreligge godkjennelse fra kjøper av det impregnerte virket.