



NTR REKOMMENDATION NR 9/92

Impregnering av stolpar av *Western Red Cedar*

NTR rekommenderar impregnering av stolpar av **Western Red Cedar** (*Thuja plicata*) i träskyddsklass A. Följande betingelser skall vara uppfyllda:

- Träråvaran skall uppfylla kraven i NTR Dokument 1.6.1./89.
- Träskyddsmedlet skall vara godkänt av NTR för träskyddsklass A.
- Träskyddsmedlets inträngning skall vara minst 12 mm. Om splintvedsdjupet är över 12 mm, skall splintveden vara genomimpregnerad.
- Träskyddsmedlets upptagning skall uppfylla kraven enligt NTRs förteckning över godkända träskyddsmedel.
- Kvalitetskontroll av de impregnerade stolparna skall utföras i tillämpliga delar enligt regler i NTR Dokument 1.6.1./89. Träskyddsmedlets upptagning mäts på hela splintvedsdjupet och minst på de yttre 12 mm av veden. Vid beräkning av upptagningen skall man om vedens densitet inte är känd räkna med 370 kg/m³.

DANMARK:

Trærådet, Trærådets Træbeskyttelsesudvalg
Boks 141
DK-2630 Tastrup
Tel. 42 996 611
Fax 42 995 436

FINLAND:

Lahontorjuntayhdistys r.y.
Mannerheimintie 40 D 87
SF-00100 Helsinki
Tel. 90 492 762
Fax 90 441 796

ISLAND:

Gagnvarnarrad
Rannsóknastofnun Byggingarídnadarins
Keldnaholt
IS-112 Reykjavík
Tel. 91 687 000
Fax 91 678 811

NORGE:

Norsk Treteknisk Institutt
Boks 113, Blindern
N-0314 Oslo 3
Tel. 02 469 880
Fax 02 604 291

SVERIGE:

Svenska Träskyddsinstitutet
Box 5607
S-114 86 Stockholm
Tel. 08 7909 700
Fax 08 108 081