



Impregnering av gran for bruk i sjøvann.

NTR rekommanderer gran brukt i sjøvann som likestillet med furu klasse M etter NTR Dokument nr. 1, hvis følgende betingelser er oppfylte:

- Det benyttes rundvirke.
- Det brukes et impregneringsmiddel som er godkjent av NTR for klasse M.
- Inntrengningen av impregneringsmidlet skal være minst 20 mm eller hele yteveden hvis denne; er dypere enn 20 mm. For prøvetak og antall henvises til NTR Dokument nr. 3.

- Opptaket av impregneringsmidlet skal i de ytre 20 mm være minst det som er godkjent for klasse M -beregnet etter reglene i NTR Dokument nr. 3 med unntak av at standarddensiteten settes til 430 kg/m³.

Produsenten må selv dokumentere at betingelsene er oppfylte eller at han er underlagt en frivillig kontroll av en uavhengig institusjon.

Litteratur:

Keld Henriksen
Imprægneret gran i havnebygning
Stads- og havneingeniøren 5, 1987 side 44.